

# Produktblad

## hegnsbrædder med fer og not



K2 KOMPOSIT hegnsbrædder forener de bedste egenskaber fra både træ og plast. De er formstabile, vejrbestandige, svampe- og insektresistente, UV-bestandige\*), og de rådner ikke.

K2 KOMPOSIT består af 60% træfibre fra løvtræ (FSC-certificeret skovbrug), 30% genbrugsplast (HDPE) samt 10% bindemiddel, farve og UV-stabilisator.

K2 KOMPOSIT er miljøvenligt og indeholder ingen giftige stoffer.

K2 KOMPOSIT forarbejdes omtrent som almindeligt træ og kræver ikke specialværktøj.

K2 KOMPOSIT hegnsbrædder fås med træstruktur i farverne gråsort, betongrå og mørk mahogni, og uden træstruktur i farven gråsort.

K2 KOMPOSIT har en dækbredde på ca. 139-140 mm og fås i tre størrelser, 25x150x900 mm, 25x150x1800 mm og 25x150x2220 mm.

Komposit må ikke anvendes som bærende element i en konstruktion.

### **Tolerancer og øvrige angivelser:**

\*) Der vil med K2 KOMPOSIT, som med alle andre produkter, forekomme en vis påvirkning fra solens UV-stråler. Det vil forårsage en mindre blegning af overfladen, ikke væsentligt, men stadig så det kan ses. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten på produktet og berettiger ikke til reklamation.

Træstrukturen, der er præget i kompositten, kan blive slidt ved fysisk påvirkning, ligesom den over tid vil blive påvirket af solen og få en lysere farve tæt på den, som den slebne del af brættet har. Træstrukturen vil derfor ikke længere være helt så synlig.

Der kan forekomme variationer på +/- 1 mm i bredden på K2 KOMPOSIT hegnsbrædder.

Kompositten bliver efter støbning forarbejdet ved børstning, slibning eller fræsning. Ved denne proces kan der opstå variationer i udtrykket/grovheden samt i sliberetningen.

Komposit arbejder ved temperaturændringer og i begrænset omfang også ved fugt. Ved anvendelse som hegn eller beklædning, hvor brædderne udelukkende er fastgjort i enderne, vil bevægelserne i materialet kunne give et træk på tværs af brædderne, hvilket resulterer i, at de buer ud på midten. Ved montage uden understøtning på midten af brædderne kan de desuden over tid komme til at hænge en anelse. For at forebygge disse situationer – og for at styrke brædderne på udsatte placeringer – anbefaler vi, at nogle af brædderne forsynes med en stålkerne, der skydes ind i et hulrum. Disse stålkerne sælges separat.

Der er tale om et delvist naturprodukt, og derfor er der mindre forskelle i farvenuancen, specielt når der er tale om forskellige bestillingsnumre (produktionsnumre). Hver enkelt ordre leveres altid fra samme bestillingsnummer, men efterfølgende ordrer kan ikke forventes at komme fra samme bestillingsnummer. Nuanceforskellene bliver mindre over tid, når solen har påvirket overfladen.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme nister samt enkelte træ- og metalstykker i overfladen. Dette kan ikke helt undgås, da der anvendes både naturmaterialer og genanvendte materialer.

Der kan efter montagen forekomme udfældninger af overskudsmateriale på brædderne. Disse kan – ligesom eventuelle algebelægninger – fjernes ved rengøring. Se vedligeholdelsesvejledningen.

### **Foranstående berettiger ikke til reklamation.**

Indsigelser vedrørende fejl og mangler på produktet, som ligger ud over ovenstående angivelser, dvs. større kosmetiske fejl, skævheder/vrid, skader, mærker, revner, pletter mv., som umiddelbart kan observeres, skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for værende godkendt, og reklamationsretten vedrørende de beskrevne fejl bortfalder. Montage skal ske i henhold til montagevejledningen, da reklamationsretten ellers bortfalder.

Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgående aftale med K2 Komposit ApS. I de tilfælde, hvor vi godtager en reklamation, omfatter dækningen alene de af os leverede materialer.